

Моторно уље RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1173122-001
Чланак:
1173122-001-01-999
Баркод:
4014835731417



4 л

Чланак:
1173122-004
Чланак:
1173122-004-01-999
Баркод:
4014835731493



10 л

Чланак:
1173122-010
Чланак:
1173122-010-01-999



20 л

Чланак:
1173122-020



20 л, еsobox

Чланак:
1173122-B20
Чланак:
1173122-B20-01-888



60 л

Чланак:
1173122-060



208 л

Чланак:
1173122-208



1 000 л

Чланак:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 - савремено минерално моторно уље, специјално дизајнирано за 4-тактне моторе мотоцикала. Обезбеђује економичност горива.

Поуздано штити мотоциклички мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући дуг рад мотора при високим обртајима. Специјално је дизајниран за четворотактне моторе спортских мотоцикала, како са сувим причвршћивањем, тако и са причвршћивањем у уљном купатилу

То је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Специјално је дизајниран за четворотактне моторе спортских мотоцикала, како са сувим причвршћивањем, тако и са причвршћивањем у уљном купатилу. Смањује време достизања максималних обртаја мотора и обезбеђује потпуну поврат снаге мотора. Коришћена патентована технологија је развијена за мотоспорт. Ово гарантује максималне перформансе мотора без смањења његовог ресурса, пружајући значајну предност у односу на друге марке уља.

Примена **Motobike 4-T Mineral 20W-50** обезбеђује:

- Добру отпорност на смицање
- Добри почетни квалитети
- Високу отпорност на оксидацију
- Спречавање стварања црног муља
- Одличне вискозно-температурне особине
- Чистоћу катализатора
- Одличне детерџенте и дисперзионе особине
- Висока резерва чврстоће у условима полусухог мазива

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	873.2 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло браон	visual
Вискозност на 100°C	18 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	161.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	5.15 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C	8300 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	2.8 %	ASTM D5800
Температура паљења	266 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.6 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

Alpine

0121481, 0121483, 121483, 121481

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

ACCY40204012, 90793AR40300, ACCY4M204012

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1173122-001-06-999	
20 л	1173122-020-01-999	
60 л	1173122-060-01-999	
208 л	1173122-208-01-999	