

# Уље за пренос RAVENOL Mercon LV

Синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1211137-001**  
Чланак:  
1211137-001-01-999  
Баркод:  
4014835842168



**4 л**

Чланак:  
**1211137-004**  
Чланак:  
1211137-004-01-999  
Баркод:  
4014835842199



**10 л**

Чланак:  
**1211137-010**  
Чланак:  
1211137-010-01-999  
Баркод:  
4014835862555



**20 л**

Чланак:  
**1211137-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1211137-B20**  
Чланак:  
1211137-B20-01-888



**60 л**

Чланак:  
**1211137-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1211137-D60**



**208 л**

Чланак:  
**1211137-208**



## 208 л, штампано буре

Чланак:

**1211137-D28**

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** потпуно синтетичка течност за аутоматски мењач посебно дизајнирана за Ford аутоматске мењаче. Специјална формула обезбеђује дуг животни век и одличну заштиту од износа

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** одговара захтевима Ford спецификација.

Област примене:

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** користи се када аутоматски мењачи захтевају спецификацију Mercon® LV преноса.

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** у складу са Ford спецификацијама за аутоматске мењаче TorqShift 6R140 (Power Stroke од 2010. године), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003-2009), 4R75W / E (од 2009. године), 6R80, 4F27E, 6F50N / 55N (с 2010 г.), 6F35N и HF35 Hybrid.

Примена **ATF Mercon LV** обезбеђује:

- Одличну флуидност на ниским температурама чак и у екстремним условима
- Доследно висок индекс вискозности
- Високу отпорност на оксидацију
- Заштиту од хабања, корозије и пене
- Врло добар коефицијент трења
- Високу топлотну и оксидативну стабилност
- Изврсна својства хлађења
- Добру отпорност на смицање

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	Ford MERCON® LV	
Испуњава захтеве	Ford WSS-M2C 938-A	
Густина на 20°C	840 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	5.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	29.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	150	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	9.010 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592
Склоност ка пени (Seq. I, II, III))	0/0, 0/0, 0/0 мин.	ASTM D892
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130
ATF спецификације	Mercon LV	

## Аналоги OEM

### FEBI

32605, 32600

### Ford

XT105QLV, XT105Q3LV, 179895, 1496116, 8000047, 1087900, 1776431, 1590988, 2433505, 4571525, 7U7JM2C938AC, 7U7JM2C938AA, 98SXM2C195AB, 9U7JM2C195AA, 7U7JM2C938AB, XT106GLV, CXT10LV12, CXT11DLV, XT10DLVC, XT10DLVR, XT10QLV1, XT11DLV, CXT10DCLV, 1056857, XT10BLV, XT10QLVW, 105688401, XT10QLVC, XT10DLV, XT10QLV

### General Motors

95599588, 1940009

### Mazda

000077122E01

### SWAG

20932605, 20932600

## Укинуто паковање

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
20 л, есовох	1211137-B20-01-888	
60 л	1211137-060-01-999	
208 л	1211137-208-01-999	