

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF

Синтетички



1 л

Чланак:
1215102-001
Чланак:
1215102-001-01-999



4 л

Чланак:
1215102-004
Чланак:
1215102-004-01-999



10 л

Чланак:
1215102-010
Чланак:
1215102-010-01-999



20 л

Чланак:
1215102-020
Чланак:
1215102-020-01-999



20 л, eco box

Чланак:
1215102-B20
Чланак:
1215102-B20-01-888



60 л

Чланак:
1215102-060
Чланак:
1215102-060-01-999



208 л

Чланак:
1215102-208
Чланак:
1215102-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1215102-700

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF је синтетичко уље специјално развијено да задовољи захтеве модерних електричних возила. Одабрани адитиви пружају добру електричну отпорност и диелектрична својства. Посебна формула смањује губитке енергије, а истовремено штити електричне компоненте у мењачу.

RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF смањује трење и хабање, обезбеђује повећање века трајања аутомобила. Ефикасно подмазује и хлади све компоненте мењача електричног возила.

RAVENOL EV-Synto SuperFluid 75 W E-TF је идеалан за употребу током целе године у свим модерним електричним возилима. Специјални пакет адитива задовољава захтеве многих произвођача оригиналне опреме (OEM).

ВАЖНО! Приликом замене, испрати мењач са RAVENOL EV-Synto SuperFluid 75 W E-TF, а затим заменити уље новим.

Уље је сервисни производ који захтева професионалан приступ избору. Пратите препоруке произвођача у вези са избором уља, редоследом и учесталашћу његове замене.

Примена **RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TF** обезбеђује:

- Диелектрична својства;
- Високу електричну отпорност;
- Високу заштиту од хабања;
- Одличну компатибилност са материјалима мењача;
- Веома добру заштиту од корозије;
- Дуг век трајања због високе оксидационе стабилности.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	837.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	185	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	218 °C	DIN EN ISO 2592
Специфични топлотни капацитет на 20 °C	2.01 J/g•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 0 °C	151.9 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 20 °C	146.7 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 60 °C	140.6 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 100 °C	135.1 mW/m•K	ASTM D7896
Топлотна проводљивост на 140 °C	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
Електрична проводљивост на 0 °C	1.13 nS/m	DIN EN 60247
Електрична проводљивост на 20 °C	4 nS/m	DIN EN 60247
Електрична проводљивост на 80 °C	56.55 nS/m	DIN EN 60247
Специфична проводљивост на 140 °C	208 nS/m	DIN EN 60247
Специфични топлотни капацитет на 0 °C	1.97 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 60 °C	2.14 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 100 °C	2.31 J/g•K	ASTM D7896
Специфични топлотни капацитет на 140 °C	2.51 J/g•K	ASTM D7896
Пробојни напон	68,7 kV	IEC 60156
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	9.200 mPa*s	ASTM D2983