www.ravenol-oil.rs

RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 220

вискозност: 150

Потпуно синтетичко

20 l

артикал:
1332409-020

20 l, ecobox

артикал:
1332409-B20

60 l

артикал:
1332409-060

208 l

артикал:
1332409-208

1 000 l

артикал:
1332409-700

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF ZF TE-ML 27F, ZF ZN-WN-145	
Испуњава захтеве	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Испуњава спецификације	DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP	
Погодан за	SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax®	
Густина на 20°Ц	840 g/cm³	EN ISO 12185
Боја	Светла	визуелни
Вискозност на 100°C	27.8 mm²/s	DIN 51659-2
Вискозност на 40°C	214.2 mm²/s	DIN 51659-2
Индекс вискозности VI	167	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	232 °C	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121ºЦ / 3x	1b	ASTM D130
Препоруке	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	