

# Пластична мазива RAVENOL Mehrzweckfett OML



**1 кг**

Чланак:  
**1340101-001**  
Чланак:  
1340101-001-03-000  
Баркод:  
4014835200074



**5 кг**

Чланак:  
**1340101-005**  
Чланак:  
1340101-005-03-000  
Баркод:  
4014835200159



**10 кг**

Чланак:  
**1340101-010**  
Чланак:  
1340101-010-03-000  
Баркод:  
4014835200111



**15 кг**

Чланак:  
**1340101-015**



**25 кг**

Чланак:  
**1340101-025**  
Чланак:  
1340101-025-03-000  
Баркод:  
4014835200128



**100 г**

Чланак:  
**1340101-100**  
Чланак:  
1340101-100-04-999  
Баркод:  
4014835844339



**180 кг**

Чланак:  
**1340101-180**  
Чланак:  
1340101-180-03-000  
Баркод:  
4014835200142



**200 г**

Чланак:  
**1340101-200**



## **400 г**

Чланак:

**1340101-400**

Чланак:

1340101-400-04-999

Баркод:

4014835768048

RAVENOL Mehrzweckfett OML - универзално водоотпорно пластично мазиво на бази минерала, користећи литијумски сапун као средство за згушњавање, пружајући заштиту од оксидације и корозије.

Има механичку стабилност, врло низак коефицијент трења.

Област примене:

Дизајниран за подмазивање лагано оптерећених котрљајућих лежајева и других механизма. Погодно за подмазивање клизних и котрљајућих лежајева у теретним возилима, опреми, транспортним системима, грађевинској опреми итд.

Примена **Mehrzweckfett OML** обезбеђује:

- универзалну примену за различите врсте технике
- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2	
Боја	Светло браон	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Класификација производа	K2K-30	DIN 51502
Радна температура	-30 / +120 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	130 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	265-295	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	1	DIN 51802
Тачка капања	180 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2000 - 2200 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	130 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### Alpine

0101001, 0101005, 0101006, 0101002, 0101003, 0101004

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
15 кг	1340101-015-03-000	
400 г	1340101-400-04-000	4014835200081 2200000022035 2200000067678