

Чврсто мазиво са бакром RAVENOL Kupferpaste



100 г

Чланак:
1340109-100
Чланак:
1340109-100-04-999
Баркод:
4014835883130



180 кг

Чланак:
1340109-180

RAVENOL Kupferpaste то је чврсто мазиво произведено у Немачкој применом бакарног праха и додавањем комплекса адитива против хабања и против корозије. Користи се за подмазивање грађевинских, монтажних елемената који се користе при високим оптерећењима, јакој компресији и под утицајем корозивно-активних супстанци.

RAVENOL Kupferpaste смањује трење и хабање, пружа заштиту од корозије и заглављивања делова.

Примена:

RAVENOL Kupferpaste користи се у аутомобилској индустрији за мазивање дискових кочница (кочничких колодака) и издувних система, у хемијској индустрији при топлотној обради блокова и опреме, турбина и котла. И такође у керамичкој и грађевинској индустрији за подмазивање пнеуматских чекића, бетона и керамичких сврдла.

RAVENOL Kupferpaste користи се за мазивање навојних спојева и утула у бушилицама.

Примена **Kupferpaste** обезбеђује:

- врхунску заштиту од хабања
- механичку стабилност мазива
- врхунску заштиту од корозије
- добру адхезију
- високу отпорност на оксидацију
- Након 200°C, компоненте минералног уља испаравају и чврсто мазиво остаје на подмазаним елементима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 KF1, DIN 5U-20, ISO 6743-9: ISO-L-XBGEB1-2	
Боја	Боја бакра	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
Адитиви	бакар	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Класификација производа	KF1,5U-20	DIN 51502
Радна температура	-20 / +1100 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	1100 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	265-295	ISO 2137
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24x	1B	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2400 - 2600 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	130 мм ² /с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

BMW

83192158852

Toyota

0888780409

Volkswagen Group

G052141A2

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
180 кг	1340109-180-03-000	